


Pavement Engineering

بهبودی خاک


فصل چهارم: تثبیت خاک بسترو مصالح روسازی

علیرضا غنی زاده

دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سیرجان



Pavement Engineering



Pavement Engineering

انواع مواد تثبیت کننده



مصالح لای و رس													تثبیت کننده	نشانه خمیری	درصد عبوری از الک ۲۰۰	
LL \geq 50					LL<50											
CH	MH	OL	CL	ML	مصالح سنگدانه‌ای											
					SC	SM	SP	SW	GC	GM	GP	GW				
A-7-6	A-5 or A-7-5	A-4	A-6	A-4 or A-5	A-2-6 or A-2-7	A-2-4 or A-2-5	A-3 or A-1-b	A-1-b	A-1-b or A-2-6	A-1-b	A-1-a	A-1-a				
														کلرید کلسیم	<6	<12
														فیر	<6	<25
														سیمان	<10	
														آهک	>10	
														سیمان	<10	>25
														آهک	10-30	
														آهک + سیمان	>30	

۵

بهسازی خاک

دانشگاه صنعتی سیرجان

تثبیت با آهک




Lime Stabilization

۶

بهسازی خاک

دانشگاه صنعتی سیرجان

Pavement Engineering



تثبیت با آهک

انواع آهک جهت تثبیت خاک

- آهک شکفته
- آهک زنده
- دوغاب آهک

آهک شکفته دولومیتی $(Mg(OH)_2$ or $Ca(OH)_2$)

آهک زنده (CaO)


آهک شکفته $(Ca(OH)_2)$

آهک زنده دولومیتی (CaO+MgO)

دانشگاه صنعتی سیرجان

بهسازی خاک

۷



عوامل موثر در تثبیت خاک با آهک

- جنس، دانه بندی و حدود اتربرگ خاک
- نحوه استفاده از آهک
- شرایط جوی
- میزان استفاده از آهک حدود ۵/۰ الی ۸ درصد وزنی خاک است

دانشگاه صنعتی سیرجان

بهسازی خاک

۸

Pavement Engineering

ثبیت با آهک



هنگامی که آهک به خاک رس افزوده می‌شود، واکنش‌های متعددی انجام می‌شود که شامل مراحل زیر است:

✓ واکنش‌های تبادل کاتیونی یا کوتاه‌مدت

✓ واکنش‌های پوزولانی یا درازمدت

✓ واکنش‌های کربناسیون

۹

بهسازی خاک

دانشگاه صنعتی سیرجان

واکنش تبادل کاتیونی



در تبادل کاتیونی، کاتیون‌های خاک رس با کاتیون‌های آهک جایگزین می‌شوند.
 $Al^{3+} > Ca^{2+} > Mg^{2+} > NH_4^+ > K^+ > Na^+ > Li^+$

بر پایه سری فوق هر کاتیون جایگزین یون سمت راست می‌شود. برای مثال یون کلسیم می‌تواند جایگزین یون‌های سدیم و پتاسیم رس شود.

این عمل بلافاصله پس از افزودن آب و آهک به خاک انجام گرفته و باعث کاهش پلاستیسیته و تورم خاک، افزایش کارایی و مقاومت نسبی آن و همچنین تغییر ساختمان خاک به حالت مجتمع می‌شود. در واقع بر اثر واکنش، بافت خاک رس از نظر فیزیکی تغییر کرده و مانند لای و ماسه عمل می‌کند و در نتیجه عملاً ذرات رس تمایل به جفت شدن با یکدیگر و تشکیل ذرات بزرگ‌تر را دارند

۱۰

بهسازی خاک


دانشگاه صنعتی سیرجان

Pavement Engineering

واکنش پوزولانی



- واکنش پوزولانی باعث افزایش قابل توجه مقاومت در ترکیب خاک و آهک می‌شود. با اضافه کردن مقدار کافی آهک به خاک، pH مخلوط افزایش می‌یابد و به بیش از ۱۲ می‌رسد.
- افزایش pH باعث حل شدن سیلیکات و آلومینات موجود در خاک شده و با آزاد شدن این ترکیب‌ها از خاک رس، ترکیب آن‌ها با کلسیم ممکن می‌شود. ترکیب آلومینات و سیلیکات با آهک تشکیل آلومینات و سیلیکات کلسیم را می‌دهد این مواد پوزولانی- کریستالی مشابه سیمان هستند.
- واکنش‌های پوزولانی تابع زمان بوده و تا هنگامی که آلومینات و سیلیکات در خاک وجود دارند، ادامه می‌یابند و کریستال‌های جدید را به وجود می‌آورند. این واکنش‌ها به صورت زیر انجام می‌شوند.



۱۱


بهسازی خاک

دانشگاه صنعتی سیرجان


واکنش کربناتاسیون



کربناتاسیون یک پدیده نامطلوب است که در نتیجه عدم انجام واکنش خاک با آهک به وجود می‌آید. در طی این واکنش، آهک با گاز کربنیک هوا ترکیب شده و باعث ایجاد یک ماده چسبنده ضعیف (پلاستیک بالا) و بازگشت آهک به حالت غیرفعال سنگ آهک می‌شود.



از آنجایی که کربناتاسیون در زمان مخلوط کردن خاک و آهک (در هنگام ساخت و اجرا) نیز می‌تواند انجام شود، باید زمان این اختلاط را به کمترین حد ممکن رساند. در واقع کربناتاسیون، یک واکنش زیان‌آور برای خاک و آهک است (بهینا و طباطبایی، ۱۳۷۳). نوع دیگری از واکنش کربناتاسیون وجود دارد که در زمان استفاده از آهک هیدراته اتفاق می‌افتد. حاصل این واکنش تولید اسید کربنیک است که پس از واکنش آن با هیدروکسید کلسیم، کربنات کلسیم تولید می‌شود.



لذا چنانچه مقدار رمی کافی نباشد و یا آهک بیش از حد به خاک اضافه شود به علت ایجاد CaCO_3 ، بهسازی خاک با آهک ناکارآمد می‌شود. لذا لازم است که درصد بهینه آهک و رطوبت بهینه طرح اختلاط با انجام آزمایش تعیین شود.

۱۲

بهسازی خاک

دانشگاه صنعتی سیرجان

Pavement Engineering

خاک های مناسب برای تثبیت با آهک



- ✓ خاک‌های با دامنه خمیری بیش از ۱۰
 - ✓ خاک‌های رسی خیلی خمیری با دامنه خمیری بیش از ۳۵
 - ✓ نا مناسب برای تثبیت خاک‌های با بیش از ۲ درصد مواد آلی یا نیم درصد سولفات محلول در آب
 - ✓ با افزودن کچ به میزان ۲۰ درصد وزنی خاک به آهک می‌توان خاک‌های آلی را نیز تثبیت کرد.
- بطور کلی خاکهائیکه در طبقه بندی یونیفاید در گروههای SM-SC , SC , SM , SW-SC , SP-SC , CH- , CL , MH , GW-GC , GP-GC , GM-GC و یا در طبقه بندی اشتو

۱۳

بهسازی خاک

دانشگاه صنعتی سیرجان

طبقه بندی خاک‌ها از نظر واکنش با آهک



خاک‌های با واکنش: خاک‌هایی که پس از تثبیت با آهک و عمل‌آوری با آهک به مدت ۲۸ روز در دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد بیش از ۳/۵ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع افزایش مقاومت از خود نشان می‌دهند.

خاک‌های بدون واکنش: خاک‌هایی که پس از تثبیت با آهک و عمل‌آوری با آهک به مدت ۲۸ روز در دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد کمتر از ۳/۵ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع افزایش مقاومت از خود نشان می‌دهند.

۱۴

بهسازی خاک

دانشگاه صنعتی سیرجان

Pavement Engineering

خصوصیات فنی خاک تثبیت شده با آهک



تراکم: حداکثر وزن مخصوص خشک کمتر و درصد رطوبت بهینه بیشتر است.

خصوصیات خمیری: کاهش دامنه خمیری و حد مایع

پتانسیل تورم پذیری: کاهش پتانسیل تورم پذیری

مقاومت: به دو دسته مقاومت آنی و مقاومت دراز مدت قابل تقسیم است.

تنش و تغییر شکل نسبی: تنش کسیختگی افزایش و تغییر شکل نهایی کاهش می یابد

خستگی: به دلیل جسبنده بودن این مصالح در آنها مکانیزم خرابی خستگی دیده می شود.


دوام: خاک های تثبیت شده با آهک با قرار گیری در معرض یخبندان و ذوب بخشی از مقاومت خود را از دست می دهند.

۱۵

بهسازی خاک

دانشگاه صنعتی سیرجان

آزمایش مقاومت فشاری تک محوری (UCS)



۱۶

بهسازی خاک

دانشگاه صنعتی سیرجان

Pavement Engineering

روش‌های طرح تثبیت خاک با آهک



- ✓ روش pH (pH=12.4)
- ✓ روش دامنه خمیری
- ✓ روش CBR
- ✓ روش اشتو
- ✓ روش مقاومت فشاری
- ✓ روش اصولی طرح تثبیت خاک

۱۷

بهسازی خاک

دانشگاه صنعتی سیرجان

روش‌های طرح تثبیت خاک با آهک



روش حدود خمیری

در این روش خاک با آهک و آب خوب مخلوط می‌شود بطوریکه مخلوط، رنگ یکنواختی پیدا کند. سپس حد روانی و دامنه خمیری مخلوط تعیین می‌شود. این آزمایش با درصدهای مختلف آهک تکرار می‌گردد. سپس منحنی تغییرات حد روانی و دامنه خمیری بر حسب درصدهای مختلف آهک مصرفی رسم شده و درصد آهک بهینه از روی منحنی‌های مذکور نسبت به وزن مصالح خشک برای دامنه خمیری یا حد روانی موردنظر به دست می‌آید.

روش سی بی آر

در این روش ابتدا خاک را با آهک خوب مخلوط کرده، طوری که رنگ آن یکنواخت شود. سپس به مقدار مناسب آب اضافه نموده و خوب مخلوط می‌کنند. مخلوط حاصل را تحت آزمایش سی بی آر قرار می‌دهند. این عمل با درصدهای مختلف آهک تکرار شده و منحنی تغییر سی بی آر را برحسب درصد آهک ترسیم می‌کنند. از روی منحنی بدست آمده درصد آهک مربوط به سی بی آر موردنظر تعیین می‌شود. حداقل سی بی آر قابل قبول برای زیراساس آهکی ۳۰ درصد می‌باشد.

۱۸

بهسازی خاک

دانشگاه صنعتی سیرجان

Pavement Engineering

روش‌های طرح تثبیت خاک با آهک



روش مقاومت فشاری تک محوری

در این روش خاک را با درصد‌های مختلف آهک خوب مخلوط می‌کنند. سپس به مقدار مناسب آب اضافه نموده و براساس آزمایش آشتو اصلاح شده T-180 آشتو، مخلوط را کوبیده و متراکم می‌کنند. نمونه‌های کوبیده شده با درصد‌های مختلف آهک را تحت آزمایش فشاری تک محوری قرار می‌دهند. پس از به دست آوردن نتایج آزمایش، منحنی تغییرات مقاومت فشاری برحسب تغییرات درصد آهک ترسیم می‌گردد. از منحنی حاصل میزان درصد آهک برای مقاومت موردنظر به دست می‌آید. مقاومت فشاری برای قشر زیراساس تثبیت شده با آهک به کل ضخامت لایه‌های روسازی روی قشر زیراساس بستگی دارد که باید در مشخصات فنی خصوصی طرح قید شود.

۱۹


بهسازی خاک

دانشگاه صنعتی سیرجان

روش‌های طرح تثبیت خاک با آهک



روش منحنی AASHTO (نشریه ۲۳۴)





۲۰


بهسازی خاک

دانشگاه صنعتی سیرجان

Pavement Engineering



Pavement Engineering



Pavement Engineering

تثبیت با سیمان پرتلند



Portland cement Stabilization

۲۵

بهسازی خاک

دانشگاه صنعتی سیرجان

خاک های مناسب برای تثبیت با سیمان



سیمان، حاوی اکسیدهای آهک (CaO)، سیلیس (SiO_2)، آلومینیوم (Al_2O_3)، اکسید آهن (Fe_2O_3) و اکسیدهای دیگر است. انواع مختلف سیمان پرتلند عبارتند از :

- سیمان پرتلند معمولی یا نوع I
- سیمان پرتلند معمولی اصلاح شده یا نوع II
- سیمان پرتلند تندگیر یا نوع III
- سیمان پرتلند با حرارت زایی کم یا نوع IV
- سیمان پرتلند ضد سولفات یا نوع V

۲۶

بهسازی خاک

دانشگاه صنعتی سیرجان

Pavement Engineering

خاک های مناسب برای تثبیت با سیمان



- خاک‌های با دامنه خمیری کمتر از ۳۰
- نامناسب برای خاک‌های با بیش از ۲ درصد مواد آلی یا PH کمتر از ۵/۳
- مناسبترین ماده برای تثبیت شن و ماسه خوب دانه‌بندی شده
- با افزودن کچ به میزان ۲۰ درصد وزنی خاک به آهک می‌توان خاک‌های آلی را نیز تثبیت کرد.

۲۷

بهسازی خاک

دانشگاه صنعتی سیرجان

خاک های مناسب برای تثبیت با سیمان



از نقطه نظر فنی و اقتصادی خاکهائیکه اندازه درشت‌ترین دانه آنها کوچکتر از ۵۰ میلیمتر است و حداقل ۵۵ درصد وزنی آنها از الک شماره ۴ و حداقل ۳۵ درصد وزنی آنها از الک شماره ۱۰ عبور می‌کند و دارای ۱۰ تا ۳۵ درصد اجزاء کوچکتر از ۰/۰۷۵ میلیمتر هستند بهترین گزینه برای تثبیت با سیمان محسوب می‌شوند. خاکهائیکه در طبقه‌بندی اش‌تو در گروه‌های ۸-۱ تا ۸-۷ قرار می‌گیرند قابلیت تثبیت شدن با سیمان را دارند. خاکهای ۸-۱، ۸-۲ و ۸-۳ که کمتر از ۳۵ درصد وزنی آنها از الک شماره ۴۰۰ عبور می‌کند مناسبترین خاکها برای تثبیت با سیمان محسوب می‌شوند. در حالیکه خاکهای آلی به هیچ وجه برای تثبیت با سیمان مناسب نیستند زیرا وجود این مواد در خاک (بر حسب نوع و درصد آنها) باعث کند شدن فرایند هیدراسیون سیمان و در نتیجه مانع سخت شدن مخلوط خاک و سیمان می‌شود.

۲۸

بهسازی خاک

دانشگاه صنعتی سیرجان

Pavement Engineering

درصد سیمان مناسب برای تثبیت خاک های مختلف




مقدار سیمان برای آزمایشهای تر و خشک شدن و یخزدان - ثوب (درصدوزنی)	تخمین مقدار سیمان برای آزمایش وزن مخصوص - درصد رطوبت (درصد وزنی)	حدود معمول سیمان مورد نیاز		رده خاک	
		درصد وزنی	درصد حجمی	پونفاید	اشتب
۳-۵-۷	۵	۳-۵	۵-۷	GW, GP, GM, SW, SP, SM	A-۱-a
۴-۶-۸	۶	۵-۸	۷-۹	GM, GP, SM, SP	A-۱-b
۵-۷-۹	۷	۵-۹	۷-۱۰	GM, GC, SM, SC	A-۲
۷-۹-۱۱	۹	۷-۱۱	۸-۱۲	SP	A-۳
۸-۱۰-۱۲	۱۰	۷-۱۲	۸-۱۲	CM, ML	A-۴
۸-۱۰-۱۲	۱۰	۸-۱۳	۸-۱۲	ML, MH, CH	A-۵
۱۰-۱۲-۱۴	۱۲	۹-۱۵	۱۰-۱۲	CL, CH	A-۶
۱۱-۱۳-۱۵	۱۳	۱۰-۱۶	۱۰-۱۲	OH, MH, CH	A-۷

۲۹

بهسازی خاک

دانشگاه صنعتی سیرجان

مراحل طرح تثبیت خاک با سیمان



۳۰

بهسازی خاک

دانشگاه صنعتی سیرجان

Pavement Engineering

دوام مورد نیاز برای خاک های تثبیت شده با سیمان




حد اکثر درصد افت وزن مجاز	طبقه بندی خاک (آشتو M145)
۱۴	A-1 , A-3 , A-2-4 , A-2-5
۱۰	A-2-6 , A-2-7 , A-4 , A-5
۷	A-6 , A-7

۳۱

بهسازی خاک

دانشگاه صنعتی سیرجان

مقاومت فشاری مورد نیاز برای خاک های تثبیت شده با سیمان



شکل (۲-۳): حداقل مقاومت فشاری قابل قبول خاکهای تثبیت شده با سیمان که اندازه درشت ترین دانه آنها کوچکتر از ۴/۷۶ میلیمتر است


۳۲

بهسازی خاک

دانشگاه صنعتی سیرجان

Pavement Engineering

مقاومت فشاری مورد نیاز برای خاک های تثبیت شده با سیمان



شکل (۳-۳) : حداقل مقاومت فشاری قابل قبول خاکهای تثبیت شده با سیمان که اندازه درشت ترین دانه آنها بزرگتر از ۴/۷۶ میلیمتر است

۳۳

بهسازی خاک

دانشگاه صنعتی سیرجان

مراحل تثبیت خاک با سیمان



- ✓ آماده کردن خاک
- ✓ پخش سیمان
- ✓ مخلوط کردن خاک و سیمان
- ✓ آب پاشی
- ✓ تراکم
- ✓ عمل آوری
- ✓ کنترل کیفیت مخلوط

۳۴

بهسازی خاک

دانشگاه صنعتی سیرجان